



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PVC EXPANDIDO

PROPRIEDADES		
ITEM	UNIDADE	RESULTADO DE TESTE
DENSIDADE	g/cm ³	≤ 0.9
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO	Mpa	12 - 18
Resistência À IMPACTO	Kj/m ²	08 - 15
ALONGAMENTO À RUPTURA	%	15 - 20
NÍVEL DE DUREZA	D	45 - 50
ABSORÇÃO DE ÁGUA	%	≤ 1.0
PONTO DE FUSÃO	°C	73 - 76

NOTA: Características não são ensaios realizados a cada lote. São valores obtidos no desenvolvimento do produto.